

First Coat RES

UVElite[®]
RESILIENT RESTORATION

First Coat RES är en keramiskt förstärkt vattenburen grundlack för linoleumgolv.

BRUKSANVISNING

Innan arbetet startar, kontrollera vidhäftning för vald ytbehandling. Nollställ golvet enligt golvtillverkarens golvtillverkarens rekommendation. Kontrollera att all vax, polish, etc. har avlägsnats från golvet.

YTBEHANDLING

Applicera First Coat RES med en 10mm roller och låt torka i 20-40 min. Mellanslipa ytan (180 slipnät) och dammsug golvet ordentligt innan appliceringen av topplack.

HÄLSA OCH MILJÖ

Kontrollera att det finns tillräcklig ventilation i lokalen. Vid hudkontakt, tvätta av ordentligt med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen, skölj ordentligt med vatten. Följ alltid anvisningarna i produkt- och säkerhetsdatablad.

Säkerhetsdatablad för yrkesmässiga användare tillhandahålls på begäran. Förvaras oåtkomlig för barn.

Tillverkare: Arboritec AB, Jörlanda, Sweden

TEKNISK DATA

INNEHÅLL	Vattenbaserad akrylatdispersion
TORRHALT	38%
SPECIAL INGREDIENS	Keramiskt förstärkt
EGENSKAP	NMP fri
VISKOSITET	16-18 sekunder (FC 4, 20°)
VOC	40g / liter
ÅTGÅNG	10-15 m ² / liter per applicering
TORKTID	20-40 min
pH	ca 8
DENSITET	1.10 kg / liter
FÖRPACKNING	3 x 4 liters plastdunk
LAGRING	5-25°C i obruten förpackning, högst 12 månader från tillverkningsdatum. Ej brandfarlig. Skyddas mot frost!
RENGÖRING	Verktyg rengörs med vatten omedelbart efter användning.
AVFALLSHANTERING	Produktrester får aldrig hällas i avloppet, låt det torka och deponera i enlighet med lokala föreskrifter.

TEKNISK SERVICE

Kontakta din distributör eller UVElite Teknisk Support på:

+46 303 376 300
info@uvelite.com
www.uvelite.com

UVElite AB, Olof Wiksväg 9, 444 65 Jörlanda, Sweden



DIBT
Z-157.10-131 (1-K)
Z-157.10-132 (2-K)

